

Mapecem

Liant hydraulique spécial pour chapes à prise, à séchage rapides (24 heures) et à retrait compensé



DOMAINE D'APPLICATION

Réalisation de chapes flottantes ou adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes, permettant la pose dans des délais très courts, de revêtements tel que: parquet, PVC, linoléum, céramique, moquette ou tout autre revêtement nécessitant un support sec rapidement afin de permettre une pose immédiate.

Quelques exemples d'application

- Réalisation de chapes praticables après 3 ou 4 heures, et parfaitement sèches après 24 heures, permettant ainsi la pose de parquet ou de revêtements de sol souples.
- Réalisation de chapes permettant la pose de carrelage et pierre naturelle après seulement 3 à 4 heures.
- Raccords et réparation de chapes dans les locaux soumis à un trafic permanent (supermarchés, aéroports, hôpitaux, etc...).
- Réalisation de chapes incorporant des systèmes de chauffage au sol.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mapecem est un liant hydraulique spécial qui, mélangé à des charges de granulométrie sélectionnée et de l'eau, a la capacité de durcir en quelques heures et de sécher parfaitement en 24 heures, en toute épaisseur (humidité résiduelle inférieure à 2% en poids). Grâce à ces caractéristiques ainsi qu'à ses résistances mécaniques élevées, **Mapecem** est le liant idéal pour les chapes sur lesquelles doivent être posés dans les 24 heures, des revêtements de sols souples, textiles ou plastiques, des parquets, des carrelages ou des pierres naturelles.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser **Mapecem** sur des supports sujets à des remontées d'humidité (intercaler un pare-vapeur).
- Ne pas mélanger **Mapecem** à d'autres ciments, de la chaux ou du plâtre.
- Ne pas laisser **Mapecem** mélangé à sec avec des granulats (ajouter la quantité d'eau nécessaire et appliquer immédiatement).
- Ne pas mélanger uniquement avec du sable fin (utiliser des charges de granulométrie allant de 0 à 8 mm).
- Ne pas mélanger **Mapecem** avec une quantité d'eau insuffisante, il en résulterait une hydratation partielle diminuant les résistances mécaniques.
- Ne pas laisser la gâchée de **Mapecem** dans le mélangeur plus de 3 à 4 minutes.
- Ne pas mélanger **Mapecem** avec une quantité d'eau excessive, ce qui prolongerait le temps de séchage.
- Les chapes réalisées avec liant **Mapecem** sont très compactes. L'absorption de l'eau contenue dans les adhésifs en dispersion aqueuse est lente. Il est conseillé d'utiliser **Lignobond** (colle polyuréthane) pour la pose des parquets particulièrement sensibles à l'humidité.
- Ne pas ajouter d'eau et ne pas remalaxer le mortier **Mapecem** lorsqu'il a déjà commencé sa prise.
- Ne pas mouiller la surface de la chape réalisée avec **Mapecem**.

- Ne pas effectuer le mélange dans les centrales à béton ni le transporter dans les camions toupies: le temps de prise de **Mapecem** est trop court.

MODE D'EMPLOI Préparation du support

Tous les supports peuvent recevoir une chape **Mapecem** à condition qu'ils ne subissent pas de remontées d'humidité. Si c'est le cas, il convient d'interposer une membrane imperméable.

Dans le cas de chapes adhérentes de 10 à 35 mm, le support doit être sec, sain (sans fissures) et résistant à la compression et à la traction. Éliminer toute partie peu cohésive, la poussière, la peinture, les vernis, les cires, les huiles, traces de plâtre etc...

Chapes flottantes de 35 à 60 mm Préparation du mélange

Dans le mélangeur ou la bétonnière, malaxer soigneusement et rapidement (2 à 4 minutes maximum) **Mapecem** avec de l'eau et des granulats de 0 à 8 mm de diamètre.

Le mélange doit être damé et taloché dans les 30 minutes suivant le début du gâchage. Il convient de porter une attention particulière au dosage de l'eau qui doit permettre d'une part une application facile, un damage correct et d'autre part, d'obtenir une surface parfaitement plane après talochage.

Le mélange **Mapecem**, charges et eau peut

être fait soit manuellement à la pelle, soit avec une bétonnière ou autre malaxeur à mortier ou encore avec un malaxeur transporteur. Dans ce cas, il convient d'être attentif au temps d'utilisation de la gâchée afin de ne pas risquer un blocage de la pompe notamment en été. Dans tous les cas, respecter scrupuleusement les indications concernant le dosage et les délais.

Dosage conseillé

Mapecem:	350 à 450 kg
Granulats (sable et gravillon)	1 m ³
Eau:	80 à 160 kg suivant l'humidité du sable et la quantité de Mapecem

Dosage pour un sac:

Mapecem:	1 sac de 20 kg
Granulats (sable et gravillon de 0 à 8 mm):	80 à 100 kg ou 13 à 15 pelletées
Eau:	de 4 à 8 kg suivant l'humidité des granulats



Granulats pour chape **Mapecem** sable de 0 à 4 mm - gravillon de 4 à 8 mm




Détermination de la consistance adéquate du mélange **Mapecem**



Malaxage et pompage de **Mapecem** avec une installation automatique



Recouvrement des tuyaux ou canalisations avec un treillis métallique de renfort



DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance:	poudre
Couleur:	grise
Poids spécifique apparent (g/cm³):	1,3
Extrait sec (%):	100
Stockage:	12 mois en emballage d'origine dans un local sec
Classification de danger selon la directive 99/45/CE:	irritant Consulter le paragraphe "Instruction de sécurité" ainsi que les informations reportées sur les conditionnements et sur la fiche de sécurité
Classification douanière:	3824 50 90

CARACTERISTIQUES DE LA GACHEE

Taux de gâchage conseillé:	350 à 450 kg de Mapecem avec 1 m³ d'inertes (0/8 mm) et 80 à 160 kg d'eau en fonction de l'humidité des charges
Poids spécifique de la gâchée (g/cm³):	2,20 à 2,25
Durée du mélange:	3 à 4 minutes
Durée d'utilisation du mélange:	20 à 30 minutes
Température d'application:	de +5°C à +35°C
Ouverture au passage:	2 à 3 heures
Mise en service:	24 heures
Réalisation d'un ragréage:	après 4 heures
Délai d'attente avant la pose:	3 heures pour la pose de carrelage et de pierre naturelle et 24 heures pour la pose de revêtements de sol souple et de parquet
Taux d'humidité résiduelle après 24 heures (%):	inférieur à 2

CARACTERISTIQUES FINALES

Résistance aux acides:	médiocre
Résistance aux alcalis:	excellente
Résistance aux huiles:	excellente
Résistance aux solvants:	excellente
Température d'exercice:	de -30°C à +90°C
Résistance mécanique:	voir tableau et graphique



Malaxage de Mapecem avec un malaxeur horizontal



Application de la barbotine d'accrochage pour chape adhérente Mapecem



Finition de la chape Mapecem avec le ragréage autolissant Ultraplân

Résistance mécanique de Mapecem avec des granulats 0/8 mm

Dosage Mapecem	Résistance à la flexion N/mm²			Résistance à la compression N/mm²			Humidité résiduelle % en poids		
	24 h	3 j	28 j	24 h	3 j	28 j	24 h	3 j	28 j
350 kg (m³ sable)	5,4	6,7	7,0	33,0	42	47	2	1,6	1,5
400 kg (m³ sable)	5,6	7,0	7,5	40,5	47	53	1,8	1,3	1,2
450 kg (m³ sable)	6,6	7,5	8,0	47,0	51	57	1,6	1,2	1,1

Application de Mapecem

Le mortier **Mapecem** s'étale comme un mortier traditionnel, sur un support recouvert d'un film isolant en polyéthylène (même sur revêtement bitumineux ou tout autre imperméabilisation existante) afin de désolidariser la nouvelle chape et d'empêcher des remontées d'humidité.

Si des tuyaux ou des canalisations sont incorporés dans la chape **Mapecem**, il est nécessaire de les recouvrir avec un treillis métallique léger (par exemple treillis à mailles hexagonales) afin de renforcer la chape.

L'application de la chape **Mapecem** s'effectue selon les mêmes techniques que pour une chape ciment, aussi bien pour les nus de réglage, l'étalement du mélange, le damage, le réglage que pour le talochage.

Sur le périmètre du local et autour d'éventuels piliers, il est souhaitable d'intercaler un matériau désolidarisant (bande de rive en polystyrène, liège, etc.), d'une épaisseur d'environ 1 cm.

Si l'application est interrompue pendant plus d'une heure, il est nécessaire d'insérer, perpendiculairement dans l'épaisseur de la chape, des fers à béton de 20 à 30 cm de longueur, diamètre 3 à 6 mm, espacés de 20 à 30 cm, afin d'assurer une liaison parfaite lors de la reprise et d'éviter les fissures et les différences de niveau.

Chapes adhérentes de 10 à 35 mm

La préparation, le dosage et la mise en oeuvre du mortier sont les mêmes que pour la chape flottante.

Afin d'assurer une bonne adhérence de la chape, appliquer préalablement une barbotine d'accrochage **Mapecem/Planicrete** sur le support parfaitement propre.

Préparation de la barbotine d'accrochage

Planicrete: 1 part en poids
Eau: 1 part en poids
Mapecem: 2 parts en poids

Appliquer la barbotine juste avant d'étaler la chape **Mapecem** (chape fraîche sur

barbotine fraîche) afin d'obtenir une adhérence parfaite.

MESURE DU TAUX D'HUMIDITE

Les hygromètres à conductibilité électrique ne donnent pas des valeurs dignes de foi sur les ouvrages en **Mapecem**. Si l'on veut contrôler l'humidité des chapes **Mapecem**, il est nécessaire d'utiliser un hygromètre à carbure qui, seul dans ce cas, peut fournir des données fiables sur le taux d'humidité de la chape.

CONSOMMATION

les consommations varient en fonction de l'épaisseur de la chape et du dosage de **Mapecem**.

Pour un dosage de 350 à 450 kg de **Mapecem** pour 1 m³ de sable, il faut compter: 3,5 à 4,5 kg de **Mapecem** par m² et par cm d'épaisseur.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 20 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine et dans un local sec.

Au-delà, le temps de prise peut être allongé sans que les caractéristiques du produit ne subissent de modifications.

PRECAUTIONS LIEES A LA PREPARATION ET LA MISE EN OEUVRE

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. Pour toute information complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

PRODUIT DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

N.B.: Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à



Alimentation du mélange Mapecem



Exécution des nus de réglage



Etalement et damage du mélange Mapecem




Réparation rapide d'une chape dans un supermarché




Finition par talochage du mélange Mapecem

DONNEES TECHNIQUES DE MAPECEM


RESISTANCE A LA COMPRESSION DE MAPECEM A DIVERS DOSAGES




RESISTANCE A LA FLEXION DE MAPECEM A DIVERS DOSAGES



RETRAIT DE LA CHAPE MAPECEM (450 kg/m³ de granulats)



HUMIDITE RESIDUELLE DE LA CHAPE MAPECEM



Mapecem



Préparation de la barbotine d'accrochage composée de Mapecem et Planicrete



Mapecem: une chape idéale pour tous types de revêtements

des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Les références chantier relatives à ce produit sont disponibles sur demande



Mesure de l'humidité de la chape Mapecem avec hygromètre à carbure




Mesure de l'humidité de la chape Mapecem avec hygromètre électrique MAPEI




LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

SYSTEMES DE GESTION CERTIFIES de MAPEI GROUPE (Qualité, Environnement et Sécurité)



MAPEI S.p.A. - ITALY



MAPEI FRANCE

MAPEI INC - CANADA

RESCON MAPEI AS - NORWAY

MAPEI KFT. - HUNGARY

MAPEI FAR EAST Pte Ltd

MAPEI Sro - CZECH REP.